



HAERING®


Wir bekennen Farbe. ■

HAERING® HAERA WASSERLACKE FÜR DIE INDUSTRIE

■ HAERING® HAERAPOX Aqua 2K-Grundierung

■ HAERING® HAERAPUR Aqua 2K-Decklack





HAERAPOX AQUA 2K-GRUNDIERUNG HAERAPUR AQUA 2K-DECKLACK

Anwendungsbereiche

HAERAPOX wässrige Grundierung und **HAERAPUR** wässrige Decklacke sind für die umweltfreundliche Beschichtung von Metallen entwickelt.

Die Produkte bieten sehr gute Eigenschaften. Hervorragend ist die Haftung auf vielen metallischen Untergründen, sowie eine ausgezeichnete / gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von handelsüblichen Chemikalien und Betriebsmitteln.

Verarbeitung

HAERAPOX Aqua 2K-Grundierung ist einfach sowohl über Spritzen als auch mit Streichapplikation zu verarbeiten. Dadurch kann die Grundierung auch direkt auf den Baustellen appliziert werden.

Umweltverträglichkeit

Unser Entwicklergeist sieht die Innovation der Produkte immer in den Anforderungen des Marktes mit dem nötigen Bewusstsein für die Umwelt.

EIGENSCHAFTEN HAERAPOX AQUA 2K-GRUNDIERUNG

- ▶ Schnelle Überlackierbarkeit (nach 30-minütiger Abluftzeit), Nass-in-Nass
- ▶ Gute Überlackierbarkeit mit 1K und 2K Wasserlacken oder Lösemittellacken
- ▶ Sehr guter Korrosionsschutz
- ▶ Hervorragende Haftung auf Stahl und vielen NFe-Metallen
- ▶ Sehr geringer VOC-Gehalt
- ▶ Kennzeichnungsfreies Produkt
- ▶ Geringer Geruch
- ▶ Airmix applizierbar
- ▶ Leichte Einarbeitbarkeit des Härters

EIGENSCHAFTEN HAERAPUR AQUA 2K-DECKLACK

- ▶ Schnelle Trocknung
- ▶ Sehr gute Verlaufseigenschaften
- ▶ Sehr guter Korrosionsschutz
- ▶ Hervorragende Haftung und hohe mechanische Widerstandsfähigkeiten
- ▶ Unterschiedliche Glanzgrade
- ▶ Geringer VOC
- ▶ Hohe Lichtbeständigkeit
- ▶ Kennzeichnungsfreies Produkt
- ▶ Geringer Geruch



HAERA WASSERLACKE FÜR METALLE

Beständigkeitstabellen

Chemikalien	1h	24h
Natronlauge 10%	+	+
Essigsäure 10%	○	-
Salzsäure 20%	○	-
Phosphorsäure 20%	○	-

Bohröle/Kühlmittel	24h	168h
Zubora 20 S Plus 6%	+	○
Zubora 10 H Plus 6%	+	○
Zubora 30 Spezial 8%	+	○
Shell Adrana D 208 8%	+	○

Öl	24h	168h
Shell Omala HD 150	+	+

Beratung

Haben Sie Projekte, wo Sie Unterstützung benötigen? Wir, das Team **HAERING®** stehen Ihnen mit unserem ganzen Know-How jederzeit gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie die **HAERING®** Verkaufslieferung Industrie:

Tel.: +49(0)7130/4702-21

verkaufindustrie@haering.de

EINSTUFUNG:

- beständig, keine Veränderungen
- nicht beständig
- leichte bis mittlere Veränderung (Glanz, Farbton, Erweichung, Fleckenbildung oder Veränderungen bei Kratzprobe)



HAERA WASSERLACKE für die Industrie

- ▶ wurden von unserem **HAERING®**-eigenem Laborteam entwickelt.
- ▶ Das Produktsystem wird stets „Made in Germany“ in unserer baden-württembergischen Produktionsstätte kundenspezifisch produziert und abgefüllt.



HAERING GmbH
Mühlstraße 2 – 10
74199 Untergruppenbach
Deutschland



Tel.: +49 (0)7130- 47 02- 0
Fax: +49 (0)7130- 47 02- 10
info@haering.de
www.haering.de