

Unisil[®]-Füllgrund

D 1271

Werkstoff:	Füllender Voranstrich auf Silikonharzbasis.		
Anwendung:	Voranstrich, auf mineralischem Untergrund wie Putz, Beton, Mauerwerk, Kalksandstein sowie Altanstriche von Dispersions- und Mineralfarben.		
Eigenschaften:	Hervorragend rissarmierend, spannungsarm, wasserdampfdurchlässig und wasserabweisend, alkaliresistent, wasserverdünnbar, umweltfreundlich. Verbindet die positiven Eigenschaften von Dispersionsfarben und Silikatfarben. Unisil[®]-Füllgrund muss mit Unisil[®] D 1270 überstrichen werden!		
Untergrund:	Dieser muss trocken und fest sein, lose Teile entfernen. Neuputz, leicht verwitterter Altputz, kreibender Altanstrich hochdruckreinigen und 1 mal mit HAERING - Unisil [®] -Grund -W- D 2450 -LF- einlassen. Stark verwitterte Altputze hochdruckreinigen und 2 mal mit Unisil [®] -Grund -W- D 2450 einlassen. Nicht kreibende Dispersionsputze und Dispersionsfarbenstriche nur reinigen (siehe auch TM-Untergrundvorbehandlung).		
Verarbeitung:	<p>Verarbeitungstemperatur : Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, der Fassadenfarbe und des Untergrundes nicht unter + 5 °C absinken.</p> <p>Verarbeitung: Mit Farbwalze oder Streichbürste. Unverdünnt oder mit max. 5 % Wasser verdünnen.</p>		
Technische Daten:	<p>Zusammensetzung : Silikonharz - Polymer – Dispersion. Titandioxid und spezielle mineralische Füllstoff-Kombination.</p> <p>Verdünnung: Wasser, max. 5 %</p> <p>Glanzgrad: Matt, Kalkfarbeneffekt</p> <p>Dichte: Ca. 1,6 g / cm³</p> <p>Farbton: Weiß</p> <p>Abtönen: Pastelltöne mit max. 3 % HAERING-Silikonharz-Volltonfarben oder ab Werk.</p>	<p>Verarbeitung: Farbwalze, Streichbürste</p> <p>Verarbeitungstemperatur: Nicht unter + 5 °C</p> <p>Verbrauch: Ca. 200 ml/m² . je Anstrich und in Abhängigkeit vom Untergrund</p> <p>Trocknung: Ca. 12 h bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte</p> <p>Reinigung der Arbeitsgeräte: Sofort nach Gebrauch mit Wasser</p> <p>Gefahrstoffverordnung: Entfällt</p>	<p>Lagerung: Kühl, trocken, frostfrei. Lagerstabilität im gut verschlossenen Original-Gebinde 12 Monate.</p> <p>Angaben zum Transport: Kein Gefahrgut</p> <p>Produkt-Code: M – SF 01</p> <p>EU-Grenzwert für dieses Produkt: Kategorie: c (Wb): 40 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 40 g/l VOC</p> <p>Entsorgung: Nur restentleerte Verpackung zum Recycling geben. Information ggf. vom örtlichen Entsorger einholen</p>

Technische Information: Stand 14.06.2007

Diese Information wurde nach neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit muß jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen. Bei Neuauflage dieses Merkblattes verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.