



## Produktinformation

<b>Produktbeschreibung</b>	Wasserverdünnbare matte Dispersions-Innenfarbe.
<b>Anwendung</b>	<p>Hochdeckende Innenfarbe für matte Wand- und Deckenanstriche auf Untergründen wie Putz, Beton, Gips, Raufasertapeten sowie auf tragfähigen Altanstrichen.</p> <p><b>Eigenschaften:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• emissionsminimiert</li><li>• weichmacher- und lösungsmittelfrei</li><li>• frei von foggingaktiven Substanzen</li><li>• Emissionsklasse A+ (bestmöglicher Wert gemäß Verordnung (F) zur Kennzeichnung von Bauprodukten</li><li>• matt, hohe Deckkraft</li><li>• diffusionsfähig</li><li>• hoch ergiebig</li><li>• mit optimalen Verarbeitungseigenschaften</li></ul> <p><b>Kenndaten nach DIN EN 13300:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3</li><li>• Kontrastverhältnis: Klasse 2, bei 7 m<sup>2</sup>/l</li><li>• Glanz: matt</li><li>• Maximale Korngröße: fein</li></ul>

## Verarbeitung

<b>Untergrund</b>	<p>Die geeigneten Untergründe müssen trocken, fest, sauber und tragfähig sein. VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 3, beachten. Saugende Untergründe mit HAERING<sup>®</sup> Tiefgrund -ELF- grundieren.</p> <p><b>Ungestrichene Raufaser- Relief- oder Prägetapeten:</b> Ohne Vorbehandlung streichen.</p> <p><b>Nicht festhaftende Tapeten:</b> Restlos entfernen, Kleisterreste abwaschen, mit HAERING<sup>®</sup> Tiefgrund -ELF- grundieren.</p> <p><b>Gipsbauplatten:</b> Spachtelrate abschleifen, Untergrund auf ausreichende Qualitätsstufen prüfen. Fertig gespachtelte Gipsbauplatten mit HAERING<sup>®</sup> Tiefgrund -ELF- (1:1 mit Wasser verdünnt) grundieren. ( BFS-Merkblatt Nr. 12 beachten )</p> <p><b>Schimmelbefallene Flächen:</b> Naß reinigen und die trockene Fläche mit HAERING<sup>®</sup> Dekolor<sup>®</sup> SH beschichten.</p> <p><b>Mit Nikotin-, Wasser-, Ruß- oder Fettflecken verunreinigte Flächen:</b> HAERING<sup>®</sup> ISO-TOPP verwenden.</p>
<b>Anstrichaufbau</b>	Vor Gebrauch gut aufrühren. Ein satter, gleichmäßiger Anstrich, unverdünnt oder mit max. 5 % Wasser verdünnt. Bei kontrastreichen Untergründen einen zusätzlichen Grundanstrich, mit ca. 5% Wasser verdünnt, ausführen.
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, rollen, spritzen (airless). Nicht unter +5°C verarbeiten.





**Technische Daten**

<b>Zusammensetzung</b>	Polymerdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Talkum, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.
<b>Kenndaten nach DIN EN 13300</b>	Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3 Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von ca. 7 m <sup>2</sup> /l Maximale Korngröße: fein Glanzgrad: matt
<b>Dichte</b>	Ca. 1,6 g/cm <sup>3</sup>
<b>Farbton</b>	weiss
<b>Gebinde</b>	2,5 l, 5 l, 10 l, 15 l in weiss und Base 3
<b>Abtönen</b>	Maschinell im HAERAMIX System oder mit max. 10 % HAERING®- Vollton- und Abtönfarben.
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, rollen, spritzen (airless)
<b>Verdünnung</b>	Max. 5 bis 10 % mit Wasser
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, der Farbe und des Untergrundes nicht unter + 5 °C absinken.
<b>Verbrauch</b>	Ca. 140 ml/m <sup>2</sup> je Anstrich und in Abhängigkeit vom Untergrund, bei einer Ergiebigkeit von 7 m <sup>2</sup> /l
<b>Trocknung</b>	Ca. 12 h bei 20 °C und 50% rel. Luftfeuchte
<b>Reinigung</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
<b>Lagerung</b>	Trocken, kühl, jedoch frostfrei lagern. Lagerstabilität im gut verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate.
<hr/>	
<b>GISCODE</b>	BSW20
<b>EU-Grenzwert (VOC)</b>	Kat. (A/a): 30g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.
<b>Kenzeichnung / Sicherheitshinweise</b>	Nähere Angaben siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt.
<b>Entsorgung</b>	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben entsorgt werden

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Stand 07.08.2019