

Technisches Merkblatt

Fensterseidenglanz AF

M 5005

**HAERING®**

Wir bekennen Farbe.

Werkstoff:	Decklack für innen und außen, aromatenfrei .		
Anwendung:	Als seidenglänzender Decklack (Fensterqualität) auf entsprechend vorbereiteten Beschichtungsuntergründen aus Holz, Metall und Altanstrichen. Besonders für den Fensteranstrich.		
Hinweis:	Nicht auf verzinkten Untergründen anwenden!		
Eigenschaften:	HAERING-Fensterseidenglanz zeichnet sich durch eine hervorragende Wetterbeständigkeit und Elastizität aus. Höchste Kreidungsresistenz sowie geringe Neigung zu Licht- und Dunkelvergilbung. Sehr guter Verlauf und ausserordentliches Deckvermögen. Geruchsneutral durch aromatenfreie Testbenzine.		
Untergrund:	Trocken, sauber, fest und tragfähig. Alle anderen Untergründe müssen entsprechend fachgerecht vorbehandelt werden. (siehe TM Untergrundvorbehandlung).		
Anstrichaufbau:	Erstbeschichtung : Rohes Holz zuerst beidseitig mit Holzschutzgrund M 1000 behandeln, danach 2 mal mit Fenstergrund M 2000 und 1 mal mit Fenster-Seidenglanz M 5005. Renovierungsbeschichtung : Intakten Altanstrich anschleifen, danach 1 mal Fenstergrund M 2000 und 1 mal Fenster-Seidenglanz M 5005. Die Holzfeuchtigkeit darf 15 % nicht überschreiten.		
Verarbeitung:	Verarbeitungstemperatur : Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, der Farbe und des Untergrundes nicht unter + 5 °C absinken. Verarbeitung: Streichen und rollen unverdünnt bzw. nach Bedarf. Spritzverfahren: Hochdruck Airless Spritzdruck: ca. 3,5 bar ca. 160 bar Düsengröße: 1,5 - 1,8 mm 0,011 Zoll = 0,28 mm Verdünnung: ca. 5 - 10 % Original		
Technische Daten:	Zusammensetzung : Langöliges Alkydharze. Titandioxid, Füllstoffe, Additive, aromatenfreie Testbenzine. Dichte: Ca. 1,19 g/cm ³ Farbton: Weiss M005005, diverse Farbtöne Glanzgrad: Seidenglänzend Verdünnung: Spezialverdünnung -AF- V1215 Verarbeitung: Streichen, rollen, spritzen Verarbeitungstemperatur: Nicht unter + 5 °C	Verbrauch / Ergiebigkeit: Ca. 80 - 120 ml/m ² je Anstrich. Trocknung: Staubtrocken: nach ca. 4 Stunden griffest: nach ca. 14 - 16 Stunden überarbeitbar: nach ca. 24 Stunden (bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte). Reinigung der Arbeitsgeräte: Sofort nach Gebrauch mit geeigneter Verdünnung. Lagerung: Kühl und trocken. Ca. 2 Jahre lagerfähig. Anbruchdose gut verschließen und kurz stürzen.	Gefahrstoffverordnung: Entzündlich. VbF entfällt. Beim Spritzen Aeosol nicht Einatmen. Darf nicht in Händen von Kindern gelangen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Gesetzliche Vorschriften beachten! Angaben zum Transport: Kein Gefahrgut Produkt-Code: M – LL 01 EU-Grenzwert für dieses Produkt: Kategorie: d (Lb): 300 g/l (2010). Dieses Produkt enthält: < 300 g/l VOC Entsorgung: Nur restentleerte Verpack- ung zum Recycling geben. Information ggf. vom örtlichen Entsorger einholen

Technische Information: **Stand 15.10.2009**

Diese Information wurde nach neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen. Bei Neuauflage dieses Merkblattes verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

HAERING GmbH • Mühlstraße 2 – 10 • 74199 Untergruppenbach – Unterheinriet
Tel: 07130/47020 • FAX: 07130/470210
www.haering-lacke.de • info@haering-lacke.de