Technisches Merkblatt

Vorlack -AF-

M 2015

Werkstoff:
Füllende Grundierung für den Innenbereich, lösemittelhaltig, **aromatenfrei**.

Anwendung:
Zum Vorlackieren von Innenflächen auf Holz, korrosionsgeschütztem Eisen, neutralen mineralischen Untergründen und Altanstrichen.

Hinweis:
Nicht auf verzinkten Untergründen anwenden !

Eigenschaften:
HAERING-Vorlack hat ein sehr hohes Füllvermögen, ist matt und gut deckend. Er lässt sich leicht verarbeiten, ohne Läuferneigung satt auftragen, ist schnelltrocknend und gut schleifbar. Ebenso zeigt er einen sehr guten Verlauf bei gleichzeitig außerordentlichem Standvermögen. **Geruchsneutral** durch aromatenfreie Testbenzine.

Untergrund:
Dieser trocken, fest und fettfrei sein. Intakte Altanstriche gut anschleifen.
Eisen - Metalle mit KH-Korrosiosschutzgrund vorbehandeln.

Anstrichaufbau:
Vorlack auf den geschliffenen Untergrund 1 – 2 mal auftragen und nach Durchtrocknung schleifen.

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur :
Nicht bei sehr hohen oder niedrigen Temperaturen verarbeiten. Dies beeinflusst die Verarbeitungs- und Materialeigenschaften negativ. Empfohlene Verarbeitungstemperatur zwischen +5°C und +25°C.

Verarbeitung:
Streichen und rollen: nach Bedarf verdünnen.

Spritzverfahren:	Hochdruck	Airless
Spritzdruck:	ca. 3 bar	ca. 160 bar
Düsengröße:	1,5 mm	0,011 Zoll = 0,28 mm
Verdünnung:	ca. 5 - 10 %	ca. 5 % Spezialverdünnung V1215

Technische Daten:

Zusammensetzung :
Alkydharze, Titandioxid und spezielle Füllstoffe, aromatenfreie Testbenzine, Additive.

Dichte:
Ca. 1,7 g/cm³

Farbton:
Weiss

Glanzgrad:
Matt

Verdünnung:
Spezialverdünnung –AF-
V 1215

Verarbeitung:
Streichen, rollen, spritzen

Verbrauch / Ergiebigkeit:
Ca. 120 - 200 ml/m² je Anstrich

Trocknung:
Staubtrocken nach ca. 2 Std., griffest nach ca. 6 Std., überarbeitbar nach ca. 24 Std. (bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte.)

Reinigung der Arbeitsgeräte:
Sofort nach Gebrauch mit Spezialverdünnung -AF-
V 1215.

Lagerung:
Kühl und trocken. Ca. 2 Jahre lagerfähig. Anbruchdose gut verschließen und kurz stürzen.

Gefahrstoffverordnung:
Entzündlich. VbF entfällt. Beim Spritzen Dampf / Aeosol nicht Einatmen. Darf nicht in Händen von Kindern gelangen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Gesetzliche Vorschriften beachten !

Angaben zum Transport:
Kein Gefahrgut

Produkt-Code:
M - LL 01

Hinweis:
Enthält 2-Butanonoxim und Cobalt-II-Salze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EU-Grenzwert für dieses Produkt:
Kategorie:
d (Lb): 300 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält
< 300 g/l VOC

Entsorgung:
Nur restentleerte Verpackung zum Recycling geben. Information ggf. vom örtlichen Entsorger einholen

Diese Information wurde nach neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen. Bei Neuauflage dieses Merkblattes verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

HAERING GmbH • Mühlstraße 2 – 10 • 74199 Untergruppenbach – Unterheinriet
Tel: 07130/4702-0 • FAX: 07130/4702-10
www.haering.de • info@haering.de